PERFIL CLIP 18 GAMA DE PERFIS EM U

DESCRIÇÃO GERAL



Perfil metálico de alta qualidade, fabricado através de processos de perfilagem a frio de chapa de aço galvanizada certificada.

APLICAÇÕES

- Perfil perimetral em tetos falsos contínuos suspensos PGL, com estrutura simples ou dupla.
- Perfil perimetral em sistemas de revestimento de paredes PGL.
- Gama de perfis em U: Mobiliário e decoração PGL.

GAMA DE PRODUTO

CLIP18



U-31/28



U-19
U-31/24
U-30/28
U-30/30
U-26/28
U-26/30



PERFIL	ESP (mm)	DIMENSÕES a	b	c	Unidades/ palete	CE	NF	AENOR
CLIP 18	0,55	20	28	17	400	●	●	●
U-19	0,55	19	20	15	792	●		
U-31/28	0,55	31	28	28	350	●		●
U-31/24	0,55	31	24	24	400	●		●
U-30/28	0,55	30	28	28	630	●		
U-30/30	0,55	30	30	30	630	●		
U-26/28	0,55	26	28	28	630	●		
U-26/30	0,55	26	30	30	630	●		

Comprimento standard CLIP 18: 3 000 mm
Comprimento standard gama de perfis em U: 2 400/3 000 mm.
Outras espessuras e comprimentos a pedido.

Kingspan | Teczone Espanha
c/ Alcalde Martin Cobos, s/n | E - 09007 Burgos
Tel. +34 947 483 700 | Fax. +34 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es

Kingspan | Teczone França
1 Place Sainte Ursule | F - 09100 - Pamiers
Tel. +33 561 609 996 | Fax. +33 561 675 820
teczone@teczone.fr | www.teczone.fr

PERFIL CLIP 18 GAMA DE PERFIS EM U

VANTAGENS

- Perfil Clip 18: Sistema de fixação por clip, tanto em revestimento de paredes como em tetos falsos, para simplificar a montagem.
- Gama de perfis em U: Superfície estriada / ranhurada para facilitar o aparafusamento das placas e nervuras de reforço na base, que conferem ao perfil uma elevada rigidez.
- Chapa de aço laminada pela siderúrgica europeia de referência, de qualidade certificada.

REGULAMENTOS DE FABRICO

- Todos os produtos têm a marcação CE de acordo com a norma EN 14195:2005.

  Para além disso, alguns dos produtos possuem as seguintes certificações voluntárias (ver tabela):

  - Marcação N da AENOR de acordo com a instrução RP 35.12.
  - Marcação NF pelo CSTB de acordo com a instrução NF411.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Aço tipo DX51 D (de acordo com a norma EN 10346).
- Galvanizado tipo Z140 (140 g/m^2) em geral.
- Galvanizado tipo Z275 (275 g/m^2) em calhas com certificação NF.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar sobre superfícies planas e cobertas.
- Não expor à chuva nem a luz solar direta.

COMPORTAMENTO AO FOGO E ACÚSTICA

- Reação ao fogo: Euroclasse A1 (não combustível).
- Isolamento acústico e resistência ao fogo dos sistemas Kingspan acreditados por ensaios laboratoriais.

Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique aqui.

A Teczone Española S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.

Kingspan | Teczone Espanha
c/Alcalde Martin Cobos, s/n | E - 09007 Burgos
Tel. +34 947 483 700 | Fax. +34 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es

Kingspan | Teczone França
1 Place Sainte Ursule | F - 09100 - Pamiers
Tel. +33 561 609 996 | Fax. +33 561 675 820
teczone@teczone.fr | www.teczone.fr

DTC-059_PT | 22/04/2025 | Rev:1.1