Arandela PVC rectangular-trapezoidal

DESCRIPCIÓN

Es un elemento de fijación para acompañar al tornillo, que aumenta la superficie de contacto del elemento a fijar y la cabeza del tornillo, y hace de cierre estanco en el orificio de penetración del tornillo.

Se compone de dos elementos , chapa y goma PVC, unidos en un solo cuerpo, al vulcanizar el pvc sobre la chapa con adhesivos antioxidantes para un mejor agarre.

Se fabrica con varios tipos de tamaño, chapa y colores, adaptandose a cualquier tipo de panel, chapa perfilada o placa translucida.

CARACTERÍSTICAS DE LA CHAPA

- Chapa prelacada de 0,5 mm de espesor con 25 micras de capa de pintura Silicona-Poliester.

COLOR

- Personabilizable, del mismo color de la chapa exterior de cubierta.

CARACTERÍSTICAS DEL PVC

Especificaciones

Composición Recubrimiento	Espesor	Ancho	Largo
PVC	6,4 mm (+-1)	28,5 mm	40 mm

Ensayo	Unidades	Longitudinal	Transversal	Norma
Carga a la rotura	Kg	+45 kg	+45 kg	UNE 53-243/8
Alargamiento a la rotura	%	150 %	150 %	UNE 53-243/8
Resistencia al desgarro	Kg	2,8 kg	2,8 kg	UNE 53-326
Rango de temperatura de trabajo	De - 40°C a 130°C			

* Valores obtenidos y facilitados por el fabricante, pudiendo variar segun la norma de ensayo.

DTC-239_ES | 30/06/2026 | Rev:2.0

Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.

Kingspan | Teczone España
c/Alcalde Martin Cobos, s/n E - 09007 Burgos
Tel. +34 947 483 700 | Fax. +34 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es

Kingspan | Teczone France
1 Place Sainte Ursule F - 09100 - Pamiers
Tel. +33 561 609 996 | Fax. +33 561 675 820
teczone@teczone.fr | www.teczone.fr